

Parketo ir medienos hermetikas

Peržiūrėtas: 23/01/2024

Puslapis 1 iš 2

Specifikacija

Pagrindas	Akriolo dispersija
Konsistencija	Pasta
Kietėjimo sistema	Fizinis džiūvimas
Plėvelės formavimasis* (23 °C / 50 % SD)	Ca. 20 min
Tankis	Ca. 1,60 g/ml
Didžiausia leidžiama deformacija	15 %
Atsparumas temperatūrai**	-20 °C → 80 °C
Naudojimo temperatūra	5 °C → 30 °C
Susitraukimas	Ca. 15% (DIN 52451)

* Šios vertės gali skirtis priklausomai nuo aplinkos veiksnių, tokių kaip temperatūra, drėgmė ir paviršiaus tipas. ** Šios vertės galioja pilnai sukietėjusiam produktui.

Produkto aprašymas

Parketo ir medienos hermetikas yra aukštos kokybės siūlių hermetikas poliakriolo pagrindu, sudėtyje neturintis tirpiklių.

Savybės

- Sudėtyje nėra tirpiklių ir silikono
- Dažomi
- Galima lakuoti įvairiais parketo lakais.
- Beveik bekvapis

Naudojimas

- Siūlių užpildymui, kurių judėjimas ne didesnis kaip 15 %
- Parketo, LVT ar laminuotų grindų siūlių hermetikas
- Siūlės tarp parketo grindų, grindjuosčių ir sienų
- Galima naudoti medinių grindų siūlėms.

Įpakavimas

Spalva: šviesus ažuolas, vidutinis ažuolas, bukas, klevas, vyšnios, raudonmedis, šviesiai pilka, tamsiai pilka, RAL1013 (perlo balta)
Įpakavimas: 290 ml tūtele

Galiojimo laikas

Ne mažiau 18 mėn. neatidarytoje pakuotėje, laikant sausoje vietoje nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje. Saugoti nuo šalčio.

Pagrindai

Pagrindai: Visos įprastinės medienės ir laminuotos grindys, taip pat porėti statybiniai paviršiai. Netinka natūraliam akmeniui
Stovis: sandarinami pagrindai turi būti švarūs, sausi ir be dulkių.

Paviršiaus paruošimas: Nereikia išankstinio apdorojimo.

Mes rekomenduojame kiekvienam paviršiui atlikti preliminarų sukibimo bandymą.

Jungties matmenys

Min. jungties plotis: 5 mm

Maks. Jungties plotis: 20 mm

Min. jungties gylis: 5 mm

Rekomendacija sandarinimo darbuose: siūlės plotis = siūlės gylis

Naudojimas

Naudojimas: Išspauskite hermetiką į jungtį rankiniu arba pneumatiniu silikono pistoletu.

Kitam paviršiaus išlyginimui naudokite glaistykėlę. Jei susitraukia, pakartokite Šlifuoti galima mažiausiai po 24 valandų.

Nenaudokite, kai kietėjimo metu numatomas lietus ar šaltis.

Valymas: Kol nesukietėjo, Parketo ir medienos hermetikas nuo paviršių ir įrankių galima pašalinti vandeniu.

Formavimas: Formavimui naudokite mentelę arba glaistykėlę.

Taisymas: Ta pačia medžiaga.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.

Parketo ir medienos hermetikas

Peržiūrėtas: 23/01/2024

Puslapis 2 iš 2

Sveikatos ir saugos rekomendacijos

Laikykitės įprastų pramoninės higienos reikalavimu. Daugiau informacijos rasite ant pakuotės lipduko.

Pastabos

- Nenaudoti vietose, nuolat veikiamose vandens.
- Galima lakuoti daugeliu lakų.
- Lakas arba dažai turi būti pakankamai elastingas, kad jį būtų galima naudoti ant plastoelastinio sandariklio.
- Atsižvelgiant į didelę parketo dažų ir lakų įvairovę, prieš naudojimą rekomenduojama atlikti suderinamumo bandymą.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.