

T-REX ORIGINAL GREITAI DŽIŪSTANTYS MONTAŽINIAI KLIJAI

Data: 16/03/2019

Lapas: 1 iš 2

Techniniai duomenys:

Pagrindas	Sintetinis kaučiukas
Konsistencija	Pasta
Kietėjimo sistema	Fizinis džiuvimas ir kristalizacija
Tankis**	Apie 1,35 g/ml
Terminis atsparumas**	- 20 °C → 70 °C
Atviras laikas (*)	Apie 5 min.
Pradinio sukibimo stiprumas	Min. 125 kg/m ²
Galutinė klijavimo jėga mediena-mediena	Apie 13 kg/cm ²
Galutinė klijavimo jėga mediena-aliuminis	Apie 13 kg/cm ²
Galutinė klijavimo jėga mediena - PVC	Apie 12 kg/cm ²
Naudojimo temperatūra	5 °C → 30 °C

* Rodikliai gali keistis priklausomai nuo aplinkos poveikio, tokio kaip temperatūra, drėgmė ir t.t., taip pat nuo klijuojamų paviršių. ** Šios vertės galioja pilnai sukietėjusiam produktui.

Produkto aprašymas:

T-Rex Original – aukštos kokybės, sustiprinti pluoštu konstrukciniai klijai, turintys labai aukštą pradinio sukibimo (125 kg/m²) ir galutinio klijavimo jėgą. Tinka dažniausiai statybose naudojamų porėtų ir neporėtų paviršių klijavimui.

Savybės:

- Sustiprinti pluoštu
- Pradinis sukibimas: 125 kg/m² (esant pilnam paviršiaus padengimui)
- Labai greitai ir stipriai klijuoja
- Tepami ant vieno paviršiaus
- Pakeičia vinis ir varžtus
- Tinka klijuoti ant nelygių paviršių
- Puikus sukibimas su daugeliu medžiagų, naudojamų lauko ir vidaus darbuose

Panaudojimo sritys:

- Tinka dekoratyvinių elementų, grindjuosčių, gipso plokščių klijavimui vertikaliai ir horizontaliai

- Kiliminių juostų, kampų ir laiptų profilių klijavimas
- Sienų ir grindų plokščių, lango rėmų ir pertvarų klijavimas
- Tinka daugelio medžiagų, tokių kaip mediena, daugelis plastikų, plytos, akmuo, plytelės, metalas, klijavimui prie porėtų paviršių, tokių kaip betonas, tinkas, mediena, MDP ir t.t.

Pristatymo forma:

Spalva: smėlio

Įpakavimas: 310ml tūtele


Galiojimo laikas:

12 mėn. neatidarytoje gamintojo pakuotėje, laikant vėsioje bei sausoje vietoje esant +5°C - +25 °C temperatūrai.

Paviršiai:

Paviršiai: įvairūs porėti ir neporėti statybiniai paviršiai, tokie kaip mediena, betonas, akmuo ir kitos įprastinės statybinės medžiagos

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.



T-REX ORIGINAL GREITAI DŽIŪSTANTYS MONTAŽINIAI KLIJAI

Data: 16/03/2019

Lapas: 2 iš 2

Pobūdis: tvirtas, švarus, sausas, nedulkėtas, neriebaluotas. Porėtus pagrindus, tokius kaip gipso ar pluošto cemento plokštės, pirmiausia reikia apdoroti gruntu.

Paviršiaus paruošimas: Išankstinis paviršiaus paruošimas nereikalingas.

Nėra sukibimo su PE, PP, PTFE (TeflonasR) ir bituminiais paviršiais.

Mes rekomenduojame kiekvienam paviršiui atlikti preliminarų sukibimo ir suderinamumo bandymą.

Naudojimo instrukcija:

Naudojimo būdas: Klįjus užtepkite silikono pistoleto pagalba juostomis arba taškais ant vieno iš klįjuojamų paviršių. Visada užtepkite klįjū ant kraštų ir kampų. Suspauskite klįjuojamus paviršius ir priplukite guminiu plaktuku. Gali būti reikalinga pradinė elementų fiksacija. Klįjuojant sunkias medžiagas, naudokite sekantį klįjavimo būdą: suspauskite ir atitraukite klįjuojamus komponentus ilgiausia 5 min. Vėl suspauskite paviršius ir priplukite guminiu plaktuku. Jei reikia užfiksuokite elementus, kol klįjai pilnai neišdžiuvo (apie 24 - 48 val.). Klįjuojami paviršiai gali būti apkrauti praėjus 24 - 48 val.

Valymas: kol nesukietėjo - 90A klįjū valikliu, sukietėjusius – tik mechaniškai.

Taisymas: ta pačia medžiaga.

Sveikatos ir saugos rekomendacijos:

Laikykitės įprastų pramoninės higienos reikalavimų. Darbo vietoje užtikrinti gerą ventiliaciją. Nerūkyti. Nepakankamos ventiliacijos sąlygomis, patariama naudoti kvėpavimo takų apsaugines priemones. Daugiau informacijos rasite ant pakuotės lipduko bei saugos duomenų lape.

Pastabos:

- Galutinę klįjavimo jėgą nulemia suspaudimo stiprumas, bet ne trukmė
- Klįjuojant elementus virš galvos, reikalinga mechaninė fiksacija
- Netinka veidrodžių klįjavimui
- Nenaudoti vietose, nuolat veikiamose vandens

Atsakomybė:

Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų, stebėjimų bei mūsų patirties. Jis yra bendro pobūdžio ir neužtraukia jokios atsakomybės. Vartotojas turi pats įsitikinti, savo testų pagalba, ar produktas yra tinkamas naudoti.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.