

SOUDAFOAM GUN MAXI 70 CLICK & FIX WINTER PADIDINTOS IŠEIGOS ŽIEMINĖS MONTAŽINĖS PUTOS

Lapas: 1 iš 2

Techniniai duomenys:

Pagrindas	Poliuretanas
Konsistencija	Vientisos tiksotropinės putos
Kietėjimas	Polimerizacija veikiant oro drėgmei kambario temperatūros sąlygomis
Tankis	30 kg/m ³ (pilnai sukietėjusių)
Naudojimo temperatūra	-10°C iki +25°C
Plėvelė susiformuoja (20°C/65% sant. oro drėgnumas)	Apie 8 min
Džiuvimo laikas	20-25 min (išdžiūva tiek, kad nebelimpa dulkės)
Kietėjimo laikas (*)	Apie 60 min - 30 mm putų juostos
Išeiga (*)	Iki 70 litrų iš 1000 ml.
Ląstelių struktūra	Apie 80% uždarytų ląstelių
Vandens garų pralaidumas (DIN 53429)	70/m ² per 24 val.
Terminis atsparumas po pilno sukietėjimo	-40°C iki +100°C
Degumo klasė (DIN 4102 Dalis 2)	B3 (lengvai užsidegančios)
Atsparumas tempiant	0.197 Mpa
Šiluminė varža	0.035 W/K*m
Atsparumas gniuždant	0.083 Mpa
Tūrio pokytis	-0.4/+1.1 (%) (praėjus 20 val., 40°C bei 95% sant. oro drėgnumo sąlygomis)
Vandens įgeriamumas (DIN 53429)	0.9%

(*) Rodikliai gali keistis priklausomai nuo aplinkos poveikio, tokio kaip temperatūra, drėgmė ir t.t., taip pat nuo klijuojamų paviršių.

Produkto aprašymas:

Soudafoam Gun Maxi 70 Click & Fix Winter – tai vienkomentės, paruoštos naudojimui, savaime besiplečiančios putos poliuretano pagrindu. Turi patentuotą Click & Fix vožtuvo sistemą, skirta maksimaliam naudojimo patogumui. Balionėlio dujų mišinys sudėtyje neturi CFC, todėl visiškai nepavojingas ozono sluoksniui. Gali būti naudojamos esant iki -10°C aplinkos temperatūrai.

Savybės:

- Puikiai limpa prie daugelio paviršių, tokių kaip betonas, plytos, akmuo, mediena, PVC, aliuminis (įskaitant miltelinu būdu dažytą), emaliuoti paviršiai
- Gera garso bei šilumos varža
- Labai geros užpildymo savybės
- Trumpas kietėjimo laikas
- Didelė išeiga dėka tikslaus dozavimo pistoleto pagalba
- Puikus matmenų stabilumas, t. y. nesukrenta ir nesiplečia po sukietėjimo

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingu būdu, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Bet kuriuo atveju rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą.

SOUDAFOAM GUN MAXI 70 CLICK & FIX WINTER PADIDINTOS IŠEIGOS ŽIEMINĖS MONTAŽINĖS PUTOS

Lapas: 2 iš 2

- Labai lengvai naudojamos unikalios Click & Fix vožtuvo sistemos pagalba

Panaudojimo sritys:

- Langų ir durų rėmų montavimas ir izoliavimas
- Ertmių užpildymas
- Visų tarpų stogo darbuose užpildymas
- Garsą izoliuojantis „ekranas“
- Izoliacinių medžiagų ir stogo konstrukcijų sujungimas
- Akustinių sluoksnių formavimas
- Šaldymo sistemų šiluminės varžos gerinimas

Pristatymo forma:

Spalva: šviesiai geltona

Įpakavimas: Aerosolio balionėlis 870 ml (12 dėžėje)

Galiojimo laikas:

18 mėn. nuo pagaminimo datos neatidarytoje pakuotėje laikant sausoje, vėsioje vietoje (+5°C → +25°C). Visada laikykite vožtuvu į viršų.

Paviršiai:

Tipas: Visi paviršiai išskyrus PE ir PP

Paruošimas: paviršius turi būti švarus, nedulkėtas, neriebaluotas. Sausų ar porėtų paviršių lengvas sudrėkinimas gerina sukibimą ir kietėjimo procesą, taip pat putų ląstelių struktūrą (gerai susiformuoja iš vidaus ir išorės). Gerai supurtykite balionėlį 30 sek. Aerosolio balioną prisukite prie pistoleto vožtuvo ir

nustatykite norimą klijų juostos storį naudodami reguliuojamą pistoleto adatą. Siūles bei ertmes užpildyti apie 65%, nes

putos išsiplės. Darbo metu reguliariai kartokite balionėlio purtymą. Putų sluoksnio storis neturi viršyti 3 cm. Jei reikia tepti daugiau, tepkite sluoksniais, sudrėkindami kiekvieną.

Valymas: Šviežios putos gali būti pašalintos Soudal Gun & Foam Cleaner priemone. Po sukietėjimo valyti mechaniškai, arba naudojant PU Remover valiklį.

Naudojimo temperatūra: -10°C iki +25°C

Sveikatos ir saugos rekomendacijos:

Laikykites griežtų pramoninės higienos reikalavimų – venkite kontakto. Visada mūvėkite apsauginius akinius ir pirštines, venkite sąlyčio su oda. Naudokite gerai vėdinamose patalpose, jei reikia – vėdinkite patalpas papildomai.

Pastabos:

Sukietėjusias putas šalinkite mechaniškai, jokių būdu nedeginkite. Nenaudokite šalia ugnies šaltinių, taip pat esant >+50°C aplinkos temperatūrai. Balionas suslėgtas – nedurkite, nelaužkite, net po panaudojimo. Atsižvelkite į Click & Fix putų pistoleto valymo bei sandėliavimo nurodymus.

Standartai:

Produktas pagamintas Soudal gamykloje Belgijoje, atitinkant ISO 9001.2000 reikalavimus.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingu būdu, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Bet kuriuo atveju rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą.