

Medienos grindų klijai 69A

Data: 21/08/2013

Puslapis: 1 iš 2

Techniniai duomenys:

Pagrindas	Polivinilo acetatas
Konsistencija	Pasta
Kietėjimas	Fizinis džiūvimas kambario temperatūros sąlygomis
Spalva	Šviesiai ruda
Koregavimo laikas*	5 - 10 min.
Tankis	1.5 g/ml
Terminis atsparumas	Nuo -20°C iki +70°C
Išėiga (priklausomai nuo paviršiaus)	800 - 1000 g/m ²

* Matota esant +20°C/65% sant. drėgmei. Šios reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo aplinkos veiksnių, tokių kaip temperatūra, drėgmė ir paviršius.

Produkto aprašymas:

Paruošti naudoti dispersiniai parketo klijai, pagaminti iš polivinilo acetato ir sintetinių dervų.

Savybės:

- Lengvai naudojami
- Greitai džiūstantys
- Puikus sukibimas
- Stipri klijavimo jėga
- Profesionali kokybė

Panaudojimo sritys:

- Bet kokie tipo parketlenčių klijavimui viduje
- Mozaikos ir parketlenčių klijavimas
- Ažuolinio parketo, kietmedžio ir įvairių rūšių parketo klijavimas ant įvairių paviršių
- Egzotiškos medienos parketo klijavimas

Tinka naudoti su porėtais ir neporėtais paviršiais pvz: cementas, betono danga, medienos drožlių plokštės ir OSB.

Pastebėjimas:

Po polimerizacijos (Apytiksliai 48 val. +21°C temperatūra ir 50% sant. oro drėgnumas) produktas išlieka elastingas, bei atsparus temperatūros pokyčiams ir drėgmei.

Pristatymo forma:

Spalva: šviesiai ruda
Įpakavimas: kibirai po 5kg ir 13 kg.

Galiojimo laikas:

12 mėn. neatidarytoje talpoje, sausoje vietoje, esant temperatūrai nuo 5°C iki 25°C.

Paviršiai:

Prieš pradėdami dirbti įsitikinkite, kad klijuojami paviršiai yra tinkamai paruošti.

Patikrinkite paviršiaus drėgmę per visa paviršiaus ilgį su drėgmėmačiu.

Likutinės drėgmės lygis neturi viršyti grindų gamintojo teikiamų ribų, įprastai ne daugiau kaip 2% cemento grindims ir ne daugiau 0.5% anhidritams.

Šildomoms grindims, šios vertybės yra atitinkamai 1,5% ir 0,3%.

Naudoti tik ant lygių, plokščių, švirių paviršių be įtrūkimų.

Senų klijų likučiai gali neigimai paveikti sukibimą, todėl prieš klijavimą jų atsikratyti mechaninėmis priemonėmis.

Ypač akyti ir anhidrito paviršiai prieš klijavimą dengiami su gruntu Soudal WBPR-11P.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Bet kuriuo atveju rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą.

Medienos grindų klijai 69A

Data: 21/08/2013

Lapas: 2 iš 2

Birūs paviršiai prieš klijavimą gali būti apdoroti Soudal WBPR-21P giluminiu gruntu (po konsultacijos su mūsų technikos skyriumi).

Grindų pagrindai, turintys aukštesnį, nei nurodyta aukščiau drėgnumą, gali būti apdoroti Soudal EPR-31P.

Jei reikia konsultacijos, susiekite su mūsų technikos skyriumi.

Rekomenduojame kiekvienam paviršiui atlikti išankstinį sukibimo testą.

Parketas:

Prieš klijavimą medienai ir klijams leiskite keletą dienų prisitaikyti prie tolimesnio montavimo aplinkos (kad po klijavimo mediena neišsiplėstų/nesusitrauktų). Siekiant išvengti medienos deformacijos iki klijavimo pradžios laikykite ją gamintojo pakuotėje. Patikrinkite parketo drėgnumo lygį prieš montavimą (paprastai gamintojai rekomenduoja 9% ±2%).

Montuoti nerekomenduojama, drėgnumo lygiui esant virš 11 %.

Klijavimas:

Prieš naudojimą leiskite klijams pasiekti kambario temperatūrą. (Klijus ant pagrindo tepkite naudodami dantytą mentelę Nr.11. Parketui, kurio plotis mažesnis negu 60mm ir ilgis trumpesnis už 300mm rekomenduoja dantytą mentelę Soudal Nr.3.) Grindų klijais netepti daugiau nei galėsite padengti parketu per 10 min. Norėdami pasiekti puikų sukibimą, užtikrinkite minimalų 80% klijuojamo ploto kontaktą. Klijų džiovinimo metu galimas grindų apkrovimas (sukibimo didinimo tikslais). Grindis šlifuoti ir poliruoti galima praėjus mažiausiai 48 valandoms.

Neišdžiuvusius klijus nuo parketo ir įrankių valykite Soudal klijų valikliu. Sukietėję klijai pašalinami mechaniškai.

Rekomendacijos:

- Niekada neklokite parketo ant paviršių, neapsaugotų nuo kylančios drėgmės rizikos.
- Neklokite parketo esant žemesnei negu 15°C ir aukštesnei už 25°C temperatūrai.
- Paviršiaus temperatūra neturi būti žemesnė už 15°C.
- Oro drėgnumas neturi viršyti 75%
- Neklokite parketo ant labai drėgnos dangos arba esant didesniai, nei gamintojo nurodytam, oro drėgnumui.
- Norėdami išvengti medienos išsiplėtimo, niekada neklokite labai sausos medienos (drėgnumas <7%). Esant aukštesniai oro drėgnumui, ar jam augant, tokia mediena gali išsiplėsti ir sukelti pažeidimų.
- Lubos ir sienos parketo klijavimo patalpoje turi būti visiškai sausos.
- Nesiekite klijų.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Bet kuriuo atveju rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą.

UAB Soudal
Kaimelio g. 13
LT-07100 Vilnius
Lietuva

Tel.: +370 (5) 272 27 02
Fax.: +370 (5) 230 01 90
www.soudal.lt